Fiche technique N° TN1601 ***16-11-2018*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1** • **Platre et dérivés :** Plâtre - Enduits de plâtre - Plaques de plâtre cartonnées • **Bois et dérivés :** Contre-plaqué - Aggloméré - Isorel dur • **Maçonneries :** Béton - Enduit de ciment • **Anciennes Peintures :** Hydrodiluables - Glycérophtaliques - Acryliques	**GARNI 100 IMPRESSION** **Peinture d'impression "Idéal pour Chantiers"** **INTÉRIEUR** **6 à 8 m²/L**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture d'impression "spéciale grands chantiers" formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse. Destinée à être recouverte en finition par nos peintures garnissantes GARNI 100.

Classification : **AFNOR NF T 36-005 : I 7b2**

Destination : **INTÉRIEUR**

Surfaces murales et plafonds (*sur plâtre et dérivés, bois et dérivés, anciennes peintures et maçonneries*).

Qualités dominantes :

- **Excellente adhérence sur le support**
- **Réduit la porosité du support**
- **Consolide et homogénéise les fonds**

Caractéristiques pratiques :

INT

m²/L = 6 à 8 m²/L (selon le support) = 1 h = 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi - Blanc
- **Aspect :** Mat
- **Matériel :** Brosse, Rouleau Microfibres HD 12mm, Pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Conditionnement :** 15 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,51 à 1,61
- **Extrait sec (pondéral) :** 61 à 65 %
- **Taux de brillance à 60° : < 5**
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).**
  Ce produit contient max 30 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Eliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

Application :

- ***Après les travaux de préparation du support***, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds neufs :** appliquer 1 couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
- **Sur fonds déjà peints :** appliquer directement 1 couche de peinture non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com **ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 05 62 742 742 – Fax : 05 61 787 551
Mail : contact@theolaur.com Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015